

Technisches Merkblatt

EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ



Art.-Nr.: 403517 Stand: 05.2026

Brillanter Effekt-Glitter zur Zugabe in alle wasserbasierten RELIUS Dispersions-Fassadenfarben. Mit dem erstklassig UV-beständigen, besonders dekorativen Glitter wird eine langanhaltend glitzernde Oberflächen-Optik erzielt. Die in einem Gel gebundenen, extra-leichten Spezial-Polyester-Glitterpartikel tauchen im Anstrichfilm nicht ab und führen zu keiner Strukturveränderung an der Anstrichoberfläche.



Verarbeitung
außen



Verbrauch
s. Tabelle im
TM



Werkzeug-
reinigung mit
Wasser



Verarbeitungs-
temperatur nicht
unter +5°C



Lagerung
kühl, trocken
und frostfrei

TECHNISCHE DATEN	
Dichte / spez. Gewicht	Ca. 1,095 g/cm ³
Zusammensetzung	Polyester-Glitterpartikel gebunden in einer Gel-Basis. Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000 (kostenfrei).
Partikelgröße	Länge: ca. 385 µm; Dicke: ca. 24 µm; Form: sechseckig
Verarbeitung	EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ gründlich aufrühren, in der empfohlenen Menge den RELIUS Dispersions-Fassadenfarben (weiß oder farbig) zugeben und gleichmäßig einrühren.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C verarbeiten (Material-, Luft- und Objekttemperatur)
Verbrauch	Zugabemenge: ca. 40-50 ml/l Empfohlene Zugabemengen je Gebinde Dispersions-Fassadenfarbe: 0,75 l: 30 ml Glitter 3 l: 125 ml Glitter 10 l: 400 ml Glitter 12,5 l: 500 ml Glitter Zur Steigerung des Glimmereffektes kann die Zugabe individuell erhöht werden. Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
Gebindegrößen	0,25 l
Farbtöne	C1 Silber C1 PR Silber Holographic
Lagerung	• Trocken, kühl, jedoch frostfrei • Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden • Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt
Produktcode	-

Anwendung:

Vor Anwendung ist RELIUS EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ gründlich aufzurühren.
RELIUS EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ wird in den empfohlenen Mengen der weißen bzw. farbigen RELIUS Dispersions-Fassadenfarbe zugegeben und gleichmäßig eingerührt.
Eine Zugabe in Dispersions-Silikat-Fassadenfarben, Sol-Silikat-Fassadenfarben, Siliconharz-Fassadenfarben etc. ist nicht möglich.
Die anschließende Verarbeitung der Dispersions-Fassadenfarbe mit Pinsel und Rolle erfolgt in gewohnter Art und Weise (siehe Technisches Merkblatt der jeweiligen RELIUS Dispersions-Fassadenfarbe). Eine Spritzverarbeitung ist nicht möglich.
Der gewünschte Glimmer-Effekt ist sofort nach Auftrag der Fassadenfarbe sichtbar.
Die vollständige Wirkung des Glimmers entfaltet sich nach vollständiger Durchtrocknung des Anstrichs.

Folgende Fassadenfarben eignen sich zur Zugabe von RELIUS EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ:

RELIUS ACRYLOR COMPACT
RELIUS ACRYLOR CLASSIC
RELIUS ACRYLOR NANO TECH
RELIUS SILASIL
RELIUS RELINOVA CLASSIC
RELIUS RELINOVA BIO CLEAN
RELIUS ACRYLOR PROTECT W
RELIUS ELASTIK W

Hinweise:

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken, Rauchen ist während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer, Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge im gültigen Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste und Waschwasser als schadstoffhaltige Abfälle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 080111 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.